

# 生中華麺

## 《配合》

配合原料	対粉率	備考
小麦粉(準強力粉)	100%	
<b>【以下粉体混合】</b>		
※スーパーグル85H	1.0%	高活性小麦蛋白
※EX	1.0%	増粘多糖類
<b>【以下溶解混合】</b>		
※コロイドカーイロ-YC-30SSD	0.1%	クチナシ黄色素
※PST-63	3.0%	アルコール製剤
※粉末かんすい(A)	1.2%	
食塩	1.0%	
加水	34.0%	

※当社商品

## 《製造条件》

ミキシング : H2分 L10分  
熟成 : 60分  
麺厚 : 1.5mm  
切刃 : #18角

日本コロイド株式会社  
NIPPON COLLOID CO.,LTD

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24  
Tel: 03-5689-2040 Fax: 03-5689-2044  
札幌営業所 〒062-0931 札幌市豊平区平岸一条一丁目六番一号  
Tel: 011-823-1568 Fax: 011-823-1567  
中部連絡所 〒509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-191-7  
Tel: 058-385-4354 Fax: 058-385-4354  
茨城工場 〒315-0122 茨城県石岡市東成井1883